

Šiandien Lietuvos rinkai yra pristatomos 4 tipų RENOBIT bituminės hidroizoliacinės ritininės dangos, tai - Basic, Standart, Extra ir Ultra. Kiekvieno produkto tipo pavadinimas, turi tam tikrus, tik tam tipui būdingus parametrus, pvz:

Tipas **RENOBIT Basic** - SBS polimerais modifikuotas bitumas, lankstumas ne mažiau nei prie -15 C, atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje +85 C. Apatinio hidroizoliacinio sluoksnio dangos storis - 2.5mm, vienetinio ploto masė 3.5kg/m², viršutinio - 3.5mm, vienetinio ploto masė 4.6kg/m². Abiejų hidroizoliacinių sluoksnių (viršutinio ir apatinio) armuojantis pagrindas - stiklūnas 60 g/m²;

Tipas **RENOBIT Standart** - SBS polimerais modifikuotas bitumas, lankstumas ne mažiau nei prie -20 C, atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje +100 C. Apatinio hidroizoliacinio sluoksnio dangos storis - 2.8mm, vienetinio ploto masė 3.8kg/m², viršutinio - 3.8mm, vienetinio ploto masė 5.0kg/m². Standart XKP/XMP - abiejų hidroizoliacinių sluoksnių (viršutinio ir apatinio) armuojantis pagrindas - stiklūnas 60 g/m². Standart EKP/EMP - abiejų hidroizoliacinių sluoksnių (viršutinio ir apatinio) armuojantis pagrindas - poliesteris 160 g/m²;

Tipas **RENOBIT Extra** - SBS polimerais modifikuotas bitumas, lankstumas ne mažiau nei prie -20 C, atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje +100 C. Apatinio hidroizoliacinio sluoksnio dangos storis - 3.2mm, vienetinio ploto masė 4.3kg/m², viršutinio - 4.2mm, vienetinio ploto masė 5.6kg/m². Abiejų hidroizoliacinių sluoksnių (viršutinio ir apatinio) armuojantis pagrindas - poliesteris 180 g/m²;

Tipas **RENOBIT Ultra** - SBS polimerais modifikuotas bitumas, lankstumas ne mažiau nei prie -25 C, atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje +100 C. Apatinio hidroizoliacinio sluoksnio dangos storis - 4.0mm, vienetinio ploto masė 5.5kg/m², viršutinio - 4.2mm, vienetinio ploto masė 5.6kg/m². Viršutinio hidroizoliacinio sluoksnio armuojantis pagrindas - poliesteris 200 g/m², apatinio - stiklo audinys ПАТЛ 190±15 g/m²;

[Grįžti](#)